

55STC3663454N40

06.05.2011 - Rev. 4

STUFENABDECKUNGEN

Dicke	mm 4
Farbe	Grau RAL 7004 (Antrittskante gelb eingefärbt) RAL-Angabe (ungefähr)

Rohmaterial	Polyesterharz
	Glasfaser Direkt Roving + Matte Typ "E"
	Halogenfreie anorganische Füllstoffe

Standardstück	
mm 345 x 3660	
Höhe mm 40	
Gewicht kg/m² 2	
Toleranz	± mm 5 Stückmaß
	± mm 2 Höhe



Oberfläche	A	mit Quarz	Rutschfest Niveau R13 V4 Norm DIN E51130
-------------------	---	-----------	--

Brandverhalten	Selbstlöschend	Spread ≤ 25 Norm ASTM E84-98
		Niveau V-0 Norm UL94 Vertical Burning Test

Alterungsbeständigkeit	Beschleunigte Alterungsprobe mit UV-Lampe gemäß ASTM G154-06 bestanden mit 5 Punkten auf der Grauskala und ohne ersichtliche Mängel (1500 Stunden Aussetzung mit abwechselnden Zyklen von 4 Stunden UV Temperatur 60°C und 4 Stunden Kondensierung Temperatur 50°C, von UVB-Lampen 313 nm bestrahlt, Bestrahlung 0,71 W/m²)
	Nach Durchlaufen der Zyklen Wärme, Kälte und Feuchtigkeit gemäß der Norm UNI EN ISO 9142/04 Norm (21 Zyklen Typ D3) weisen sie keine Restmängel auf