M.M. S.R.L.
Fiberglass Reinforced Polymer gratings and structures
Via Antonio Zanussi, 300/302
33100 Udine - Italy
Cap. Soc. EURO 100.000 i.v.
P.Iva / C.F. 00477620306
Reg. Imp. UD 00477620306
R.E.A. UD-138461
ph. +39.0432.522970
fax +39.0432.522253
info@mmgrigliati.it

55STC3663454N40
06.05.2011 - Rev. 4

CUBREPELDAÑO MOLDEADO

Espesor	**mm 4**
Color	**Gris RAL 7004** **(borde de seguridad amarillo)** *RAL aproximativo de referencia*

Materias primas	***Resina Poliéster***
	Fibra de vidrio Roving Directo tipo "E"+ Mat y esterilla
	Cargas inorgánicas sin halógenos

Dimensiones estándar		
mm 345 x 3660		
altura mm 40		
Peso kg/m² 2		
tolerancia	± mm 5 dimensiones panel	
	± mm 2 espesor	

Superficie	A	**con arenilla de cuarzo**	***Antideslizante nivel R13 V4 norma DIN E51130***

Reacción al fuego	***Autoextinguible***	**Spread ≤ 25 norma ASTM E84-98**
		Nivel V-0 norma UL94 Vertical Burning Test

Resistencia al envejecimiento	**Prueba de envejecimiento acelerado con lámpara UV según ASTM G154-06 superada** con **5 puntos en la escala de grises y sin evidenciar defectos** (prueba realizada con 1500 horas de exposición a ciclos alternados de 4 horas UV a la temperatura de 60°C y 4 horas condensación a la temperatura de 50°C, irradiados por lámparas UVB 313 nm, radiación 0,71 W/m²)
	Después de la exposición a los ciclos de calor, frío y humedad según la norma UNI EN ISO 9142/04 (n° 21 ciclos tipo D3) no presentan defectos residuales