


55STC3663454N40

06.05.2011 - Rev. 4

PLAQUE COUVRE MARCHE

Épaisseur	mm 4
Couleur	Gris RAL 7004 (nez jaune) <i>couleur RAL indicative</i>

Matières premières	Résine polyester
	Fibre de verre Roving Direct + mat de verre et natte type "E"
	Charges inorganiques sans di halogènes

Eléments standard	
mm 345 x 3660	
Épaisseur mm 40	
Peso kg/m² 2	
tolérance	± mm 5 dimensions pièce ± mm 2 épaisseur

Surface	A	avec grains de quartz	<i>Antidérapant niveau R13 V4 norme DIN E51130</i>
----------------	---	-----------------------	--

Réaction au feu	auto extinguable	Spread ≤ 25 norme ASTM E84-98
		niveau V-0 norme UL94 Vertical Burning Test

Résistance au vieillissement	Test de vieillissement accéléré avec lumière UV selon ASTM G154-06 passé avec 5 points sur la gamme des gris et sans défauts évidents (test réalisé avec 1500 heures de exposition à cycles de UV alternatifs de 4 heures à une température de 60° et 4 heures vapeur à 50°C, rayonnés par des lumières UVB 313 nm, rayonnement 0,71 W/m ²)
	Après l'exposition aux cycles chaud, froid et humidité selon la norme UNI EN ISO 9142/04 (n° 21 cycles type D3) il à aucun défaut résiduel