


SCH 68/50_VIN


06.05.2011 - Rev. 4

REJILLAS MOLDEADAS

Malla	mm 100 x 68	
Luz libre	mm 92 x 60	
Espesor	mm 50	
Espesor viga	mm 8 lado superior	
	mm 7 lado inferior	
Color	Natural traslúcido	

Materias primas	Resina viniléster
	Fibra de vidrio Roving Directo tipo "ECR"
	Sin cargas inorgánicas

Resina	Coefficiente de elasticidad	Tensión de rotura
VIN	12250 MPa	310 MPa

Paneles estándar	
mm 1100 x 2200	
Peso kg/m² 15	
tolerancia	± mm 5 dimensiones panel
	± mm 2 altura



Superficie	S	lisa	Antideslizante nivel R10 V10 norma DIN 51130
	M	cóncava "Meniscus type"	Antideslizante nivel R13 V10 norma DIN 51130
	A	con arenilla de cuarzo	Antideslizante nivel R13 V10 norma DIN 51130

Resistencia al envejecimiento	Prueba de envejecimiento acelerado con lámpara UV según ASTM G154-06 superada con 5 puntos en la escala de grises y sin evidenciar defectos (prueba realizada con 1500 horas de exposición a ciclos alternados de 4 horas UV temperatura 60° y 4 horas condensación temperatura 50°C, irradiados por lámparas UVB 313 nm, radiación 0,71 W/m ²)
	Después de exposición a los ciclos de calor, frío y humedad según la norma UNI EN ISO 9142/04 (n° 21 ciclos tipo D3) no presentan defectos residuales



CARGAS

CARGAS MÁXIMAS SUGERIDAS

Tipo de soporte	Linear a las dos extremidades del panel
Límites determinados por	Flecha (flexión bajo carga)
La flecha máxima admisible es equivalente a 1/200 de la distancia entre los soportes	
Según la norma DIN 24537-3 la flexión bajo carga no debe ser mayor que 1/200 de la distancia entre los soportes y la distancia entre las partes superiores e inferiores de pisos adyacentes no debe ser mayor que 4 mm de altura.	

CARGA DISTRIBUIDA			CARGA CONCENTRADA			
	Distancia entre soportes [cm]	Carga con flecha equivalente a 1/200 [kg/m ²]		Carga con flecha equivalente a 1/100	Distancia entre soportes [cm]	Carga con flecha equivalente a 1/200 [kg/m]
	70	1600	3200	70	700	1400
	90	750	1500	90	400	800
	110	400	800	110	250	550
	130	250	500	130	200	400
Todas las cargas inferiores a las arriba indicadas son admisibles						

Límites determinados por	Tensiones admisibles (esfuerzos determinados por las cargas)
la tensión máxima admisible es equivalente a 1/5 de la tensión de rotura (coeficiente de seguridad 0.20 – la carga de rotura es equivalente a 5 veces la carga especificada)	

CARGA DISTRIBUIDA			CARGA CONCENTRADA		
	Distancia entre soportes [cm]	Carga máxima admisible [kg/m ²]		Distancia entre soportes [cm]	Carga máxima admisible [kg/m]
	70	4600	70	1600	
	90	2800	90	1250	
	110	1850	110	1000	
	130	1300	130	850	
Todas las cargas inferiores a las indicadas arriba son admisibles					

- Las informaciones especificadas en estas tablas se entienden como valores de referencia para materiales estándar a temperatura ambiente. Aunque no deban ser consideradas como características garantizadas, se basan de todas formas en nuestra experiencia y vienen suministradas con buena fe.
- Según la norma DIN 24537-3 el coeficiente de conversión de seguridad debería ser de 0.75 para la exposición en el interior, 0.65 para la exposición al exterior y 0.50 para la exposición a condiciones agresivas.
- Independientemente del tipo de exposición hay que averiguar la resistencia química contactando el departamento técnico de M.M. Srl
- En el caso de cargas elevadas hay siempre que averiguar la resistencia a la compresión.