


SCH 50/50DC_CFR


06.05.2011 - Rev. 4

GRIGLIATI STAMPATI

Maglia	mm 50 x 50	
Altezza	mm 56	
Copertura	mm 3 superiore	
	mm 3 inferiore	
Spessore trave	mm 8 lato superiore	
	mm 5 lato inferiore	
Colore	Nero naturale	

Materie prime	Resina poliestere
	Fibra di vetro Roving Diretto, Mat e Stuoia tipo "E"
	Filler inorganici privi di alogeni + Polvere conduttiva Carbon black

Resina	Modulo di elasticità	Tensione di rottura
CFR	15000 MPa	130 MPa

Pannelli standard	
mm 1220 x 3660	
Peso kg/m ² 35,5	
tolleranza	± mm 5 dimensioni pannello ± mm 2 altezza

Superficie	A	con quarzo	Antisdrucchiolo livello R13 V4 norma DIN 51130
-------------------	---	------------	--



Reazione al fuoco	Autoestinguente	Spread ≤ 25 norm ASTM E84-98
		ASTM D635 Elapsed time and burned length < 25 mm

Resistenza elettrica superficie e volume Rigidità dielettrica	Conduttore eccellente	EN 61340-2.3 Par. 8.1 e 8.2 – IEC 61340-4.1 Par. 5.1.2 ref. ISO 1957 – IEC 61340-4.5 - ASTM D149-97a
--	------------------------------	--



CARICHI

CARICHI MASSIMI SUGGERITI

Tipo di supporto	Lineare alle due estremità del pannello
Limiti determinati da	Freccia (abbassamento sotto carico)
la freccia massima ammissibile è pari a 1/200 della distanza tra i supporti	
In accordo alla norma DIN 25437-3 la flessione sotto carico non deve essere maggiore di 1/200 della distanza fra i supporti e la differenza maggiore tra le parti superiori delle superfici delle pavimentazioni adiacenti non deve essere maggiore di 4 mm di altezza.	

CARICO DISTRIBUITO			CARICO CONCENTRATO		
					
Distanza tra i supporti	Carico con freccia pari a 1/200	Carico con freccia pari a 1/100	Distanza tra i supporti	Carico con freccia pari a 1/200	Carico con freccia pari a 1/100
[cm]	[kg/m ²]		[cm]	[kg/m]	
70	9800	19650	70	4250	8550
90	4600	9200	90	2600	5200
110	2500	5050	110	1700	3450
130	1500	3050	130	1200	2450
Tutti i carichi inferiori a quelli indicati sono ammissibili					

Limiti determinati da	Tensioni ammissibili (sforzi determinati dai carichi)
la tensione massima ammissibile è pari a 1/5 della tensione di rottura (fattore di sicurezza 0.20 – il carico di rottura è pari a 5 volte il carico specificato)	

CARICO DISTRIBUITO			CARICO CONCENTRATO		
Distanza tra i supporti		Carico massimo ammissibile	Distanza tra i supporti		Carico massimo ammissibile
[cm]		[kg/m²]	[cm]		[kg/m]
70		8850	70		3100
90		5350	90		2400
110		3550	110		1950
130		2550	130		1650
Tutti i carichi inferiori a quelli indicati sono ammissibili					

-Le caratteristiche sopra riportate vanno intese come valori di riferimento per materiali standard a temperatura ambiente. Pur non dovendo essere considerate come caratteristiche garantite, sono comunque basate sulla nostra esperienza e fornite in buona fede
 -In accordo alla norma DIN 25437-3 il fattore di conversione di sicurezza dovrebbe essere 0.75 per esposizione all'interno, 0.65 per esposizione all'esterno e 0.50 per esposizione in condizioni aggressive
 -Indipendentemente dal tipo di esposizione la resistenza chimica deve essere verificata contattando l'ufficio tecnico delle M.M. S.r.l.
 -In caso di carichi elevati deve essere sempre verificata la resistenza a compressione