M.M. S.R.L.
Fiberglass Reinforced Polymer gratings and structures
Via Antonio Zanussi, 300/302
33100 Udine - Italy
Cap. Soc. EURO 100.000 i.v.
P.Iva / C.F. 00477620306
Reg. Imp. UD 00477620306
R.E.A. UD-138461
ph. +39.0432.522970
fax +39.0432.522253
info@mmgrigliati.it

SCH 68/50_ISO
06.05.2011 - Rev. 4

REJILLAS MOLDEADAS

Malla	**mm 100 x 68**	
Luz libre	**mm 92 x 60**	
Espesor	**mm 50**	
Espesor viga	**mm 8** lado superior	
	mm 7 lado inferior	
Color	**Verde traslúcido**	



Materias primas	***Resina Poliéster Isoftálica***
	Fibra de vidrio Roving Directo tipo "E"
	Sin cargas inorgánicas

Resina	***Coeficiente de elasticidad***	***Tensión de rotura***
ISO	12250 MPa	310 MPa

Paneles estándar		
mm 1100 x 2200		
Peso kg/m² 15		
tolerancia	± mm 5 dimensiones panel	
	± mm 2 altura	



Superficie	S	**lisa**	***Antideslizante nivel R10 V10 norma DIN 51130***
	M	**cóncava "Meniscus type"**	***Antideslizante nivel R13 V10 norma DIN 51130***
	A	**con arenilla de cuarzo**	***Antideslizante nivel R13 V10 norma DIN 51130***

Resistencia al envejecimiento	**Prueba de envejecimiento acelerado con lámpara UV según ASTM G154-06 superada** con **5 puntos en la escala de grises y sin evidenciar defectos** (prueba realizada con 1500 horas de exposición a ciclos alternados de 4 horas UV temperatura 60° y 4 horas condensación temperatura 50°C, irradiados por lámparas UVB 313 nm, radiación 0,71 W/m²)
	Después de exposición a los ciclos de calor, frío y humedad según la norma UNI EN ISO 9142/04 (n° 21 ciclos tipo D3) no presentan defectos residuales

M.M. S.R.L.
Fiberglass Reinforced Polymer gratings and structures
Via Antonio Zanussi, 300/302
33100 Udine - Italy
Cap. Soc. EURO 100.000 i.v.
P.Iva / C.F. 00477620306
Reg. Imp. UD 00477620306
R.E.A. UD-138461
ph. +39.0432.522970
fax +39.0432.522253
info@mmgrigliati.it

CARGAS

CARGAS MÁXIMAS SUGERIDAS

Tipo de soporte	**Linear a las dos extremidades del panel**

Límites determinados por	**Flecha** (flexión bajo carga)

La **flecha máxima admisible** es equivalente a 1/200 de la distancia entre los soportes

Según la norma DIN 24537-3 la flexión bajo carga no debe ser mayor que 1/200 de la distancia entre los soportes y la distancia entre las partes superiores e inferiores de pisos adyacentes no debe ser mayor que 4 mm de altura.

CARGA DISTRIBUIDA



Distancia entre soportes [cm]	Carga con flecha equivalente a 1/200 [kg/m²]	Carga con flecha equivalente a 1/100 [kg/m²]
70	1600	3200
90	750	1500
110	400	800
130	250	500

CARGA CONCENTRADA



Distancia entre soportes [cm]	Carga con flecha equivalente a 1/200 [cm]	Carga con flecha equivalente a 1/100 [cm]
70	700	1400
90	400	800
110	250	550
130	200	400

Todas las cargas inferiores a las arriba indicadas son admisibles

Límites determinados por	**Tensiones admisibles** (esfuerzos determinados por las cargas)

la tensión máxima admisible es equivalente a 1/5 de la tensión de rotura
(coeficiente de seguridad 0.20 – la carga de rotura es equivalente a 5 veces la carga especificada)

CARGA DISTRIBUIDA



Distancia entre soportes [cm]	Carga máxima admisible [kg/m²]
70	4600
90	2800
110	1850
130	1300

CARGA CONCENTRADA



Distancia entre soportes [cm]	Carga máxima admisible [kg/m]
70	1600
90	1250
110	1000
130	850

Todas las cargas inferiores a las indicadas arriba son admisibles

- Las informaciones especificadas en estas tablas se entienden como valores de referencia para materiales estándar a temperatura ambiente. Aunque no deban ser consideradas como características garantizadas, se basan de todas formas en nuestra experiencia y vienen suministradas con buena fe.
- Según la norma DIN 24537-3 el coeficiente de conversión de seguridad debería ser de 0.75 para la exposición en el interior, 0.65 para la exposición al exterior y 0.50 para la exposición a condiciones agresivas.
- Independientemente del tipo de exposición hay que averiguar la resistencia química contactando el departamento técnico de M.M. Srl
- En el caso de cargas elevadas hay siempre que averiguar la resistencia a la compresión.