


SCH 52/30\_IFR

ESD line


06.05.2011 - Rev. 4

## REJILLAS MOLDEADAS

<b>Malla</b>	mm 52 x 52	principal	
	mm 26 x 26	secundaria	
<b>Luz libre</b>	mm 19 x 19		
<b>Espesor</b>	mm 30		
<b>Espesor viga</b>	mm 7	lado superior	
	mm 5	lado inferior	
<b>Color</b>	Top Coat Negro		

<b>Materias primas</b>	<b>Resina Poliéster</b>	
	<b>Fibra de vidrio Roving Directo tipo "E"</b>	
	<b>Cargas inorgánicas sin halógenos</b>	


<b>Resina</b>	<b>Coefficiente de elasticidad</b>	<b>Tensión de rotura</b>
<b>IFR</b>	15000 MPa	325 MPa

<b>Paneles estándar</b>	
mm 1000 x 2000	
mm 1000 x 3000	
mm 1000 x 4050	
mm 1220 x 3660	
mm 1500 x 2000	
<b>Peso kg/m<sup>2</sup> 15</b>	
<b>Tolerancia</b>	± mm 5 dimensiones panel ± mm 2 altura

<b>IFR-ESD line</b>	<b>Top Coat Poliéster con Polvo Conductivo Carbon Black</b>	
---------------------	---	--

<b>Superficie</b>	A	con arenilla de cuarzo	Antideslizante nivel R13 V10 norma DIN 51130
-------------------	---	------------------------	--



<b>Reacción al fuego</b>	<b>Autoextinguible</b>	Spread ≤ 25 norm ASTM E84-98
		ASTM D635 Elapsed time and burned length < 25 mm

<b>Resistencia eléctrica superficie y volumen Rigidez dieléctrica</b>	 <b>Antiestático Disipativo</b>	EN 61340-2.3 Par. 8.1 y 8.2 – IEC 61340-4.1 Par. 5.1.2 ref. ISO 1957 – IEC 61340-4.5 – ASTM D149-97a
---	---	--

## CARGAS



### CARGAS MÁXIMAS SUGERIDAS

Tipo de soporte	<b>Linear a las dos extremidades del panel</b>
Límites determinados por	<b>Flecha (flexión bajo carga)</b>
<b>La flecha máxima admisible es equivalente a 1/200 de la distancia entre los soportes</b>	
Según la norma DIN 24537-3 la flexión bajo carga no debe ser mayor que 1/200 de la distancia entre los soportes y la distancia entre las partes superiores e inferiores de pisos adyacentes no debe ser mayor que 4 mm de altura.	

CARGA DISTRIBUIDA			CARGA CONCENTRADA		
	Distancia entre soportes [cm]	Carga con flecha equivalente a 1/200 [kg/m <sup>2</sup> ]		Carga con flecha equivalente a 1/100 [kg/m <sup>2</sup> ]	Distancia entre soportes [cm]
50	1600	3250	50	500	1000
70	550	1150	70	250	500
90	250	550	90	150	300
110	150	300	110	100	200

Todas las cargas inferiores a las arriba indicadas son admisibles

Límites determinados por	<b>Tensiones admisibles (esfuerzos determinados por las cargas)</b>
la tensión máxima admisible es equivalente a 1/5 de la tensión de rotura (coeficiente de seguridad 0.20 – la carga de rotura es equivalente a 5 veces la carga especificada)	

CARGA DISTRIBUIDA			CARGA CONCENTRADA		
	Distancia entre soportes [cm]	Carga máxima admisible [kg/m <sup>2</sup> ]		Distancia entre soportes [cm]	Carga máxima admisible [kg/m]
50	3900	950	50	950	
70	1950	650	70	650	
90	1200	500	90	500	
110	800	400	110	400	

Todas las cargas inferiores a las indicadas arriba son admisibles

- Las informaciones especificadas en estas tablas se entienden como valores de referencia para materiales estándar a temperatura ambiente. Aunque no deban ser consideradas como características garantizadas, se basan de todas formas en nuestra experiencia y vienen suministradas con buena fe.
- Según la norma DIN 24537-3 el coeficiente de conversión de seguridad debería ser de 0.75 para la exposición en el interior, 0.65 para la exposición al exterior y 0.50 para la exposición a condiciones agresivas.
- Independientemente del tipo de exposición hay que averiguar la resistencia química contactando el departamento técnico de M.M. Srl
- En el caso de cargas elevadas hay siempre que averiguar la resistencia a la compresión.