

## PROFILO

53P05000040 ISO CE-D

CATEGORIA: PROFILO "PIATTO"

GRUPPO

CE-D

MARCATURA

Marcato CE

RESINA: isoftalica ISO  
RINFORZO: Fibra di vetro roving tipo "E" - Mat unifilo - Velo di  
Superficie poliesteri  
TECNOLOGIA DI PRODUZIONE: Pultrusione  
NORMA: EN 13706 -2



Immagine indicativa

## PROPRIETÀ FISICHE


COEFFICIENTE DI ESPANSIONE TERMICA ASSIALE ( $\alpha$ )	10,8x10 <sup>-6</sup>	K <sup>-1</sup>	ISO 11359-2
COEFFICIENTE DI ESPANSIONE TERMICA TRASVERSALE ( $\alpha$ )	27,7x10 <sup>-6</sup>	K <sup>-1</sup>	ISO 11359-2
CONTENUTO DI FIBRA DI VETRO IN PESO	68	%	EN ISO 1172
GRADO DI RETICOLAZIONE (c)	100	%	EN ISO 11357-5

## DIMENSIONI

ALTEZZA (A)	500	mm
LARGHEZZA (B)	4	mm
RAGGIO DI CURVATURA (R1)	> 1	mm
RAGGIO DI CURVATURA (R2)	> 1	mm

Tolleranze dimensionali secondo EN 13706-2 annex b

PESO: 4,080 Kg/m



## CARATTERISTICHE GEOMETRICHE

MOMENTO DI INERZIA (Jx)	41660000	mm <sup>4</sup>	MOMENTO DI INERZIA (Jy)	2700	mm <sup>4</sup>
MODULO DI RESISTENZA (Wx)	166670	mm <sup>3</sup>	MODULO DI RESISTENZA (Wy)	1330	mm <sup>3</sup>
BARICENTRO IN DIR. X (Ex)	2	mm	BARICENTRO IN DIR. Y (Ey)	250	mm

## REAZIONE AL FUOCO

CLASSE E | NORMA EN 13501-1

## BARRE E COLORI STANDARD

6000 mm GRIGIO RAL 7035



**M.M. SRL** a socio unico  
soggetta ad attività di direzione  
e coordinamento di 4M. srl

Via Antonio Zanussi 300/302  
33100 Udine (Italy)  
Cap. Soc. EURO 100.000 i.v.

P.Iva / C.F. 02984500302  
Reg. Imp. PN-UD 02984500302  
PEC mm-grigliati@pec-neispa.com

tel. +39.0432.522970  
fax +39.0432.522253  
info@mmgrigliati.it

**COMPANY WITH  
QUALITY SYSTEM  
CERTIFIED BY DNV GL**  
= ISO 9001 =

## PROFILO

## 53P05000040 ISO CE-D

### PROPRIETÀ MECCANICHE

#### MODULO DI ELASTICITÀ EFFICACE DELLA SEZIONE

	VALORE MEDIO	V. CARATTERISTICO	NORMA
MODULO DI ELASTICITÀ EFFICACE DELLA SEZIONE INTERA ( $E_{eff}$ )	28,84 GPa		ANNEX D EN 13706-2

#### PROPRIETÀ A FLESSIONE

	VALORE MEDIO	V. CARATTERISTICO	NORMA
RESISTENZA A FLESSIONE LONGITUDINALE ( $f_{fl}$ )	369,1 MPa	265,6 MPa	EN ISO 14125
RESISTENZA A FLESSIONE TRASVERSALE ( $f_{ft}$ )	228 MPa	201,8 MPa	EN ISO 14125
MODULO A FLESSIONE LONGITUDINALE ( $E_{fl}$ )	19,42 GPa		EN ISO 14125 (CLASS 4)
MODULO A FLESSIONE TRASVERSALE ( $E_{ft}$ )	15,26 GPa		EN ISO 14125 (CLASS 4)

#### PROPRIETÀ A TRAZIONE

	VALORE MEDIO	V. CARATTERISTICO	NORMA
RESISTENZA A TRAZIONE LONGITUDINALE ( $f_{tl}$ )	471,1 MPa	392,7 MPa	EN ISO 527-4
RESISTENZA A TRAZIONE TRASVERSALE ( $f_{tt}$ )	92,5 MPa	86,9 MPa	EN ISO 527-4
MODULO DI ELASTICITÀ A TRAZIONE LONGITUDINALE ( $E_{tl}$ )	30,54 GPa		EN ISO 527-4
MODULO DI ELASTICITÀ A TRAZIONE TRASVERSALE ( $E_{tt}$ )	10,65 GPa		EN ISO 527-4
COEFFICIENTE DI POISSON LONGITUDINALE ( $\nu_{LT}$ )	0,35		EN ISO 527-4
COEFFICIENTE DI POISSON TRASVERSALE ( $\nu_{TL}$ )	0,08		EN ISO 527-4

#### PROPRIETÀ A COMPRESSIONE

	VALORE MEDIO	V. CARATTERISTICO	NORMA
RESISTENZA A COMPRESSIONE LONGITUDINALE ( $f_{cl}$ )	386,9 MPa	305,2 MPa	EN ISO 14126
RESISTENZA A COMPRESSIONE TRASVERSALE ( $f_{ct}$ )	140,5 MPa	109,9 MPa	EN ISO 14126
MODULO DI ELASTICITÀ A COMPRESSIONE LONGITUDINALE ( $E_{cl}$ )	28,8 GPa		EN ISO 14126
MODULO DI ELASTICITÀ A COMPRESSIONE TRASVERSALE ( $E_{ct}$ )	10,4 GPa		EN ISO 14126

#### PROPRIETÀ A TAGLIO INTER-LAMINARE E TAGLIO NEL PIANO

	VALORE MEDIO	V. CARATTERISTICO	NORMA
RESISTENZA A TAGLIO INTERLAMINARE LONGITUDINALE ( $f_{vl}$ )	22,54 MPa	20,46 MPa	EN ISO 14130
MODULO DI TAGLIO INTERLAMINARE NEL PIANO ( $G_{LT}$ )	3,63 GPa		EN ISO 15310

#### RESISTENZA A RIFOLLAMENTO


	VALORE MEDIO	V. CARATTERISTICO	NORMA
RESISTENZA AL RIFOLLAMENTO LONGITUDINALE ( $f_{pl}$ )	161,78 MPa	131,2 MPa	ANNEX E EN 13706-2
RESISTENZA AL RIFOLLAMENTO TRASVERSALE ( $f_{pt}$ )	156,56 MPa	139,54 MPa	ANNEX E EN 13706-2

Il prodotto può essere utilizzato in condizioni di umidità 0-100% e di temperatura -30 C°/50 C°.  
Per condizioni ambientali diverse o eventuali contatti con sostanze aggressive come acidi/basi  
contattare l'ufficio tecnico della M.M..  
La vita utile stimata è di 50 anni a condizione che siano soddisfatte le condizioni per l'installazione,  
l'imballaggio, il trasporto, lo stoccaggio, l'installazione e l'uso, la manutenzione e la riparazione  
appropriati. Le indicazioni sulla vita utile non possono essere interpretate come una garanzia fornita dal  
produttore, ma devono essere considerate solo come un mezzo per scegliere i prodotti

in relazione alla vita utile prevista, economicamente ragionevole, delle opere.  
IMPORTANTE: I valori medi riportati in tabella non sono da considerarsi come valori minimi per  
l'accettazione del materiale. Ai fini del calcolo strutturale, per le verifiche di resistenza si faccia  
riferimento ai valori caratteristici come richiesto da Normativa. Si raccomanda di prestare particolare  
attenzione alle verifiche di stabilità locale e globale dei profili. Guardare "Avvertenze per la  
progettazione". Per maggiori chiarimenti rivolgersi all'Ufficio Tecnico della MM.

## AVVERTENZE PER LA PROGETTAZIONE

1. Per una corretta progettazione delle strutture in PRFV si raccomanda di prestare particolare attenzione alle verifiche di stabilità locale e globale dei profili. Per maggiori chiarimenti rivolgersi all'ufficio tecnico M.M. S.r.l.
2. Evitare di applicare carichi concentrati di trazione /compressione direttamente sulle ali dei profili nel modo illustrato nelle immagini sottostanti.



3. Qualora i profili siano fissati a parete e impiegati come sostegno perimetrale dei grigliati, assicurarsi che il grigliato sia posizionato quanto più in prossimità della parete, in modo che il peso sia scaricato sull'anima del profilo.

